





ND series

Technical Data Sheet

Type Ref	Minimum T.S N/mm2	Minimum Y.S N/mm2	Elongation A50 %	Minimum Total 반사율 %	Diffuse Reflectance 확산율 %	Description of finishing	Iridescence	사 진
ND620	140~180	120~160	≥4	84	≥80	Matt	1	
ND800	160~200	145~180	≥2	86	≤12	Brilliant	2	
ND35A	145~185	125~165	≥2	86	≥82	Hammertone	2	
ND53A	145~185	125~165	≥2	86	≥82	Hammertone	2	

* IRIDESCENCE CLASSIFICATION

1=Low iridescence

2=Very low iridescence

3=No iridescence

NEODIS CO.,LTD

주 | 네오디스

Office 서울시 광진구 아차산로78길44 크레스코빌딩 711호
연락처 Tel : 02-498-9152 02-467-9152 Fax : 02-499-9152
E-mail neodis@neodis.co.kr 홈페이지 http://www.neodis.co.kr